

Содержание

Cardea Universal Putty Универсальная шпатлёвка BM164A280	2
Cardea Fine Putty Финишная шпатлёвка BM164A200	3
Cardea 4+1 Acrylic Primer Акриловый грунт BA355XXXX	4
Cardea 4+1 High-Build Filler Грунт с высокой наполняющей способностью BA355G2555	7
Cardea BaseCoat Базовая эмаль	9
Cardea 2+1 SuperCure Clear Акриловый лак BV400Z001	11
Cardea 2+1 Crystal Clear Акриловый лак BV400Z002	13
Cardea Primer Hardener Универсальный отвердитель для грунтов BB355Z1200	15
Cardea 2K Acrylic Hardener Отвердитель для лака BB400Z2200	16
Cardea Thinner Универсальный разбавитель TB4XXX	17
Cardea 2K Plastic Primer Грунт по пластику BA399G2200	18
Cardea 1K Primer for plastics Грунт по пластику NA390Z2100	20
Cardea U-Clean 300 Antistatic Degreaser Антистатический обезжириватель TT1500	21

Cardea Universal Putty

Универсальная шпатлёвка BM164A280

Описание продукта



Универсальная шпатлёвка для заполнения дефектов различной глубины

Состав Полиэфирная смола
Цвет Бежевый
Артикул BM164A280
Упаковка 1 кг; 1,8 кг

Продукты и добавки

Отвердитель для шпатлёвки

Поверхности пригодные для нанесения

Стальные, оцинкованные и алюминиевые поверхности

Характеристики

Плотность 1,85 ± 0,05 г / см³

Параметры нанесения



Подготовка поверхности

Обезжирить и отшлифовать абразивом P80 - P120



Пропорции смешивания по весу

Универсальная шпатлёвка Cardea 100
Отвердитель для шпатлёвки 2



Оборудование

Планшет для смешивания шпатлёвки, шпатель

Срок годности готовой смеси

5 - 6 мин (при 20 °C)



Время сушки

20 °C / 20 мин
40 °C / 7 - 10 мин

Толщина сухой плёнки

до 5 мм

Последующие покрытия

2K акриловые грунты Cardea

Очистка оборудования

Нитроцеллюлозные растворители

Cardea Fine Putty Финишная шпатлёвка BM164A200

Описание продукта



Финишная шпатлёвка для
устранения небольших дефектов
и финальной обработки

Состав	Полиэфирная смола
Цвет	Жёлтый
Артикул	BM164A200
	Упаковка 1 кг; 1,8 кг

Продукты и добавки

Отвердитель для шпатлёвки

Поверхности пригодные для нанесения

Стальные, оцинкованные и алюминиевые
поверхности

Характеристики

Плотность 1,85 ± 0,05 г / см³

Параметры нанесения



Подготовка поверхности

Стальные поверхности: обезжирить и
отшлифовать абразивом P80 - P120

Полиэфирные покрытия: обезжирить и
отшлифовать абразивом P240 - P280



Пропорции смешивания по весу

Универсальная шпатлёвка Cardea	100
Отвердитель для шпатлёвки	2



Оборудование

Планшет для смешивания шпатлёвки,
шпатель

Срок годности готовой смеси

5 - 6 мин (при 20 °C)



Время сушки

20 °C / 30 мин
40 °C / 7 - 10 мин

Толщина сухой плёнки

до 3 мм


Последующие покрытия

2К акриловые грунты Cardea

Очистка оборудования

Нитроцеллюлозные растворители

Cardea 4+1 Acrylic Primer Акриловый грунт 4+1 BA355XXXX



Описание продукта

Универсальный 2К акриловый грунт-выравниватель

Состав Акриловые смолы

Цвет Light Grey Светло-серый BA355B2900
Grey Серый BA355G2600
Dark Grey Тёмно-серый BA355S2300

Артикул BA355XXXX
Упаковка 1 литр

Продукты и добавки

Отвердитель Cardea Primer Hardener Z1200
Универсальный разбавитель Cardea
TB4100 Быстрый (10 - 20 °C)
TB4200 Стандартный (10 - 30 °C)
TB4300 Медленный (от 30 °C и выше)

Поверхности пригодные для нанесения

Сталь, полиэфирные шпатлёвки,
старые отделочные покрытия

Характеристики



Плотность 1,65 ± 0,03 г / см³
Вязкость 39 - 44 сек / 20 °C (DIN 6)
Теоретический расход 11 - 12 м² / л при толщине 50 µm
VOC 510 ± 30 г / л

Параметры нанесения



Оборудование Краскопульт, диаметр сопла 1,5 - 1,8 мм
Метод нанесения Пневматический
Давление 1,5 - 2,5 бар



Рабочая вязкость 16 - 18 сек / 20 °C (DIN 4)
Срок годности готовой смеси 40 мин (при 20 °C)
Последующие покрытия Любое отделочное покрытие Cardea

Очистка оборудования

Нитроцеллюлозные растворители

Cardea 4+1 Acrylic Primer Акриловый грунт 4+1 BA355XXXX

Шлифуемая версия

Параметры нанесения

Подготовка поверхности



Сталь:

P180 - P220, сухое шлифование

Полиэфирная шпатлёвка, старое
отделочное покрытие:

P220 - P240,
сухое шлифование

Пропорции смешивания по весу



Грунт Cardea 4+1	100
Отвердитель Cardea Z1200	15
Разбавитель Cardea	5 - 15

по объёму



Грунт Cardea 4+1	100
Отвердитель Cardea Z1200	25
Разбавитель Cardea	10 - 35



Количество слоёв

2 - 3 слоя



Межслойная сушка

2 - 3 мин



Время сушки

20 °C / 2 часа
60 °C / 30 мин

Толщина сухой плёнки

50 µm слой

Cardea 4+1 Acrylic Primer Акриловый грунт 4+1 BA355XXXX

Нешлифуемая версия

Параметры нанесения

Подготовка поверхности



Сталь:

P180 - P220, сухое шлифование

Полиэфирная шпатлёвка, старое
отделочное покрытие:

P220 - P320,
сухое шлифование

Пропорции смешивания по весу



Грунт Cardea 4+1	100
Отвердитель Cardea Z1200	15
Разбавитель Cardea	40 - 60

по объёму



Грунт Cardea 4+1	100
Отвердитель Cardea Z1200	25
Разбавитель Cardea	70 - 110



Количество слоёв

1,5 - 2 слоя



Межслойная сушка

2 - 3 мин



Время сушки


10 минут при 20 °C,
но не позднее 40 мин

Толщина сухой плёнки

50 µm слой

Cardea 4+1 High-Build Filler

Грунт с высокой наполняющей способностью BA355G2555



Описание продукта

2К акриловый грунт с высоким сухим остатком

Состав Акриловые смолы

Цвет Серый

Артикул BA355G2555
Упаковка 1 литр

Продукты и добавки

Отвердитель Cardea Primer Hardener Z1200

Универсальный разбавитель Cardea

ТВ4100 Быстрый (10 - 20 °C)

ТВ4200 Стандартный (10 - 30 °C)

ТВ4300 Медленный (от 30 °C и выше)

Поверхности пригодные для нанесения

Сталь, полиэфирные шпатлёвки,
старые отделочные покрытия

Характеристики



Плотность
Вязкость
Теоретический расход
VOC

1,7 ± 0,03 г / см³

120 - 130 сек / 20 °C (DIN 6)

9 - 10 м² / л при толщине 70 µm

480 ± 30 г / л

Параметры нанесения

Подготовка поверхности



Сталь:
P180 - P220, сухое шлифование

Полиэфирная шпатлёвка, старое
отделочное покрытие:
P220 - P240,
сухое шлифование

Cardea 4+1 High-Build Filler

Грунт с высокой наполняющей способностью BA355G2555

Параметры нанесения

	Пропорции смешивания <i>по весу</i>	Грунт Cardea HB 100 Отвердитель Cardea Z1200 15 Разбавитель Cardea 10 - 15
	<i>по объёму</i>	Грунт Cardea HB 100 Отвердитель Cardea Z1200 25 Разбавитель Cardea 15 - 30
	Рабочая вязкость	25 - 35 сек / 20 °C (DIN 4)
	Оборудование	Краскопульт, диаметр сопла 1,8 - 2,0 мм
	Метод нанесения	Пневматический
	Давление	1,5 - 2,5 бар
	Количество слоёв	2 - 3 слоя
	Межслойная сушка	2 - 3 мин
	Время сушки	20 °C / 3 часа 60 °C / 30 мин
	Срок годности готовой смеси	30 мин (при 20 °C)
	Толщина сухой плёнки	70 - 80 мкм слой
	Последующие покрытия	Любое отделочное покрытие Cardea

Очистка оборудования

Нитроцеллюлозные растворители

Cardea BaseCoat Базовая эмаль



Описание продукта

Базовое покрытие, предназначенное для ремонтной окраски по системе база / лак

Состав	Акриловые смолы
Цвет	Согласно каталогу цветов Cardea
Артикул	Согласно каталогу цветов Упаковка 1 л; 3,5 л

Продукты и добавки

Универсальный разбавитель Cardea

ТВ4100 Быстрый (10 - 20 °С)
ТВ4200 Стандартный (10 - 30 °С)
ТВ4300 Медленный (от 30 °С и выше)

Поверхности пригодные для нанесения

Акриловые грунты Cardea

Характеристики


Плотность	0,9 ± 1,2 г / см ³
Теоретический расход	В зависимости от цвета
VOC	В зависимости от цвета

Параметры нанесения

**Подготовка поверхности
перед нанесением
базового покрытия**

Сухое шлифование:
Предварительное Р320
Завершающее Р400 - Р500

Мокрое шлифование:
Предварительное Р500 - Р600
Завершающее Р800 - Р1000



Cardea BaseCoat Базовая эмаль

Параметры нанесения

	Пропорции смешивания по весу	Базовая эмаль Cardea	100
		Разбавитель Cardea	80 - 120
	по объёму	Базовая эмаль Cardea	100
		Разбавитель Cardea	90 - 130
	Рабочая вязкость	13 - 16 сек / 20 °C (DIN 4)	
	Оборудование	Краскопульт, диаметр сопла 1,3 - 1,4 мм	
	Метод нанесения	Пневматический	
	Давление	2 - 2,5 бар	
	Количество слоёв	3 слоя	
	Межслойная сушка	3 - 5 мин	
	Время сушки до нанесения лака	10 - 15 мин при 20 °C и не позднее 12 часов	
	Толщина сухой плёнки	15 - 25 µm	
	Последующие покрытия	Любые типы лаков Cardea	

Очистка оборудования

Нитроцеллюлозные растворители

Cardea 2+1 SuperCure Clear Акриловый лак 2+1 BV400Z001



Описание продукта

2К быстросохнущий лак. Пригоден для широкого спектра окрасочных работ

Состав Акриловые смолы

Цвет Бесцветный

Артикул BV400Z001
Упаковка 1 литр

Продукты и добавки

Отвердитель Cardea Primer Hardener Z2200

Универсальный разбавитель Cardea

ТВ4100 Быстрый (10 - 20 °C)

ТВ4200 Стандартный (10 - 30 °C)

ТВ4300 Медленный (от 30 °C и выше)

Поверхности пригодные для нанесения

Базовые покрытия Cardea

Характеристики



Плотность

0,95 ± 0,02 г / см³

Вязкость

22 - 23 сек / 20 °C (DIN 4)

Теоретический расход

4,5 - 5,5 м² / л при толщине 50 μm

VOC

650 ± 30 г / л

Параметры нанесения



**Пропорции смешивания
по весу**

Лак SuperCure	100
Отвердитель Cardea Z2200	50
Разбавитель Cardea	5 - 15



по объёму

Лак SuperCure	100
Отвердитель Cardea Z2200	50
Разбавитель Cardea	5 - 15

Cardea 2+1 SuperCure Clear Акриловый лак 2+1 BV400Z001

Параметры нанесения



Рабочая вязкость

13 - 14 сек / 20 °C (DIN 4)



Оборудование

Краскопульт, диаметр сопла 1,3 - 1,6 мм



Метод нанесения

Пневматический



Давление

2,0 - 2,2 бар



Количество слоёв

2 слоя



Межслойная сушка

5 - 10 мин



Время сушки

20 °C / 3 часа

60 °C / 20 мин

Срок годности готовой смеси

4 часа (при 20 °C)

Толщина сухой плёнки

50 - 60 µm

Очистка оборудования

Нитроцеллюлозные растворители

Cardea 2+1 Crystal Clear Акриловый лак 2+1 BV400Z002



Описание продукта

2К лак повышенного глянца. Пригоден для широкого спектра окрасочных работ

Состав Акриловые смолы

Цвет Бесцветный

Артикул BV400Z002
Упаковка 1 литр

Продукты и добавки

Отвердитель Cardea Primer Hardener Z2200

Универсальный разбавитель Cardea

ТВ4100 Быстрый (10 - 20 °C)

ТВ4200 Стандартный (10 - 30 °C)

ТВ4300 Медленный (от 30 °C и выше)

Поверхности пригодные для нанесения

Базовые покрытия Cardea

Характеристики



Плотность

0,95 ± 0,02 г / см³

Вязкость

16 - 18 сек / 20 °C (DIN 4)

Теоретический расход

5,5 - 6,5 м² / л при толщине 50 μm

VOC

600 ± 30 г / л

Параметры нанесения



**Пропорции смешивания
по весу**

Лак SuperCure	100
Отвердитель Cardea Z2200	50
Разбавитель Cardea	0 - 10



по объёму

Лак SuperCure	100
Отвердитель Cardea Z2200	50
Разбавитель Cardea	0 - 10

Cardea 2+1 Crystal Clear

Акриловый лак 2+1 BV400Z002

Параметры нанесения



Рабочая вязкость

13 - 14 сек / 20 °C (DIN 4)



Оборудование

Краскопульт, диаметр сопла 1,3 - 1,6 мм



Метод нанесения

Пневматический



Давление

2,0 - 2,2 бар



Количество слоёв

2 слоя



Межслойная сушка

5 - 10 мин



Время сушки

20 °C / 4 часа

60 °C / 30 мин

Срок годности готовой смеси

3 часа (при 20 °C)

Толщина сухой плёнки

50 - 60 µm

Очистка оборудования

Нитроцеллюлозные растворители

Cardea 2+1 Primer Hardener Акриловый отвердитель для грунтов BB355Z1200

Описание продукта



Универсальный отвердитель
для акриловых грунтов Cardea

Состав Полиизоционат в смеси
органических растворителей

Цвет Бесцветный

Артикул BB355Z1200
Упаковка 0,25 л

Плотность $0,96 \pm 0,03 \text{ г / см}^3$

Характеристики

Cardea 2K Acrylic Hardener Отвердитель для лака BB400Z2200

Описание продукта



Универсальный отвердитель
для акриловых эмалей и лаков Cardea

Состав Полиизоционат в смеси
органических растворителей

Цвет Бесцветный

Артикул BB400Z2200
Упаковка 1,0 л; 0,5 л

Плотность $0,94 \pm 0,03 \text{ г / см}^3$

Характеристики

Cardea Universal Thinner Универсальный разбавитель ТВ4XXX

Описание продукта

Универсальный разбавитель для материалов Cardea



ТВ4100 Быстрый (10 - 20 °C)
ТВ4200 Стандартный (20 - 30 °C)
ТВ4300 Медленный (от 30 °C и выше)

Состав Композиция органических растворителей

Цвет Бесцветный

Артикул ТВ4XXX
Упаковка 1,0 л

Характеристики

Условия применения

Плотность 0,88 ± 0,02 г / см³

Температура 5 - 45 °C

Влажность 50 - 70 % RH

Cardea 2K Plastic Primer Грунт по пластику BA399G2200

Описание продукта



Многоцелевой 2K акриловый грунт
для окраски пластика

Состав Акриловые смолы

Цвет Серый

Артикул BA399G2200
Упаковка 0,5 л

Продукты и добавки

Отвердитель Cardea Acrylic Hardener Z2200

Универсальный разбавитель Cardea

ТВ4100 Быстрый (10 - 20 °C)

ТВ4200 Стандартный (10 - 30 °C)

ТВ4300 Медленный (от 30 °C и выше)

Поверхности пригодные для нанесения

Любые типа автомобильных пластиков (PP, ABS, ABSPS, Polyamid), кроме полиэтилена (PE)

Характеристики



Плотность	1,17 ± 0,03 г / см ³
Вязкость	80 - 90 сек / 20 °C (DIN 4)
Теоретический расход	11 м ² / л при толщине 40 μm
VOC	650 ± 30 г / л

Параметры нанесения

Подготовка поверхности



Обезжирить, отшлифовать серой абразивной губкой 3M Scotch Brite, обезжирить

Cardea 2K Plastic Primer Грунт по пластику BA399G2200

Параметры нанесения

	Пропорции смешивания							
	по весу	<table><tr><td>2K грунт по пластику Cardea</td><td>100</td></tr><tr><td>Отвердитель Cardea Z2200</td><td>20</td></tr><tr><td>Разбавитель Cardea</td><td>30 - 50</td></tr></table>	2K грунт по пластику Cardea	100	Отвердитель Cardea Z2200	20	Разбавитель Cardea	30 - 50
	2K грунт по пластику Cardea	100						
Отвердитель Cardea Z2200	20							
Разбавитель Cardea	30 - 50							
по объёму	<table><tr><td>2K грунт по пластику Cardea</td><td>100</td></tr><tr><td>Отвердитель Cardea Z2200</td><td>25</td></tr><tr><td>Разбавитель Cardea</td><td>40 - 60</td></tr></table>	2K грунт по пластику Cardea	100	Отвердитель Cardea Z2200	25	Разбавитель Cardea	40 - 60	
2K грунт по пластику Cardea	100							
Отвердитель Cardea Z2200	25							
Разбавитель Cardea	40 - 60							
	Рабочая вязкость	18 - 20 сек / 20 °C (DIN 4)						
	Оборудование	Краскопульт, диаметр сопла 1,3 - 1,5 мм						
	Метод нанесения	Пневматический						
	Давление	2,0 - 2,5 бар						
	Количество слоёв	2 слоя						
	Межслойная сушка	5 - 10 мин						
	Время сушки	60 °C / 30 мин						
	Срок годности готовой смеси	4 часа (при 20 °C)						
	Толщина сухой плёнки	10 - 40 µm						
	Последующие покрытия	Любое отделочное покрытие Cardea						

Очистка оборудования

Нитроцеллюлозные растворители

Cardea 1K Primer for plastics Грунт по пластику NA390Z2100



Описание продукта

1K грунт для окраски пластиковых деталей

Состав Специальные смолы

Цвет Бесцветный

Артикул NA390Z2100
Упаковка 1 литр

**Поверхности
пригодные для нанесения**

Любые типа автомобильных пластиков (PP, ABS, ABSPS, Polyamid), кроме полиэтилена (PE)

Характеристики



Плотность

0,88 г / см³

Вязкость

9 - 13 сек / 20 °C (DIN 4)

Теоретический расход

8 - 9 м² / л при толщине 4 μm

VOC

810 ± 20 г / л

Параметры нанесения

Пропорции смешивания

Продукт готов к применению



Подготовка поверхности

Обезжирить, отшлифовать серой абразивной губкой 3M Scotch Brite, обезжирить



Оборудование

Краскопульт, диаметр сопла 1,2 - 1,4 мм



Метод нанесения

Пневматический



Давление

1,5 - 2,2 бар



Количество слоёв

1 - 2 слоя

Межслойная сушка

3 - 5 мин при 20 °C

Время сушки

10 мин при 20 °C

Толщина сухой плёнки

2 - 4 μm

Последующие покрытия

Грунты, любые типы отделочных покрытий Cardea

Очистка оборудования

Нитроцеллюлозные растворители

Cardea U-Clean 300 Antistatic Degreaser Антистатический обезжириватель TT1500



Описание продукта

Универсальный обезжириватель
для очистки металла и пластика
с антистатическим эффектом

Состав Различные растворители

Цвет Бесцветный

Артикул TT1500
Упаковка 1,0 л

Характеристики

Плотность $0,8 \pm 0,03 \text{ г / см}^3$

Условия применения

Температура 5 - 45 °C

Влажность 50 - 70 % RH

Для заметок

Для заметок

Для заметок