



Действительно с 25 августа 2006

40S

1K PRIMER

Описание

1K грунт.
Цвет: бежевый.
Композиция на основе модифицированных акриловых смол.

Продукты

40S	1K грунт
3608S	Растворитель
AD345	Растворитель для 1K продуктов

Свойства

- Очень быстро сохнет.
- Очень легко шлифуется.
- Хорошие заполняющие свойства и хорошая адгезия.
- Идеально подходит для точечного и панельного грунтования.
- Рекомендуются для ремонта термопластичных акриловых покрытий.

Подложки

- заводские покрытия, включая термопластичные акриловые
- отвердевшие ремонтные покрытия
- протравливающие грунты DuPont (wash primers)




Действительно с 25 августа 2006

40S

1K PRIMER

ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА

	Смешивание	40S AD345 или 3608S (быстрый)	Макси		Грунт- выравниватель	
			Объем 4 1	Вес 100 16	Объем 2 1	Вес 100 31
VOC		656-687 г/литр				
	Жизнеспособ- ность при 20°C	Не ограничена				
	Вязкость распыления при 20°C	DIN 4 FORD 4 AFNOR 4	25-28 сек 28-30 сек 30-33 сек		16 сек 18 сек 20 сек	
	Оборудование для распыления	Верхняя подача Нижняя подача HVLP Под давлением	Размер сопла		Дистанция	
			Макси 1,6-1,8 мм - 1,8 мм 1,4 мм	Выравниватель 1,2-1,4 мм 1,5-1,8 мм 1,4-1,6 мм 1,2 мм	15-20 см 15-20 см 15 см 20-25 см	
	Давление распыления	Верхняя подача Нижняя подача HVLP Под давлением	Точечный ремонт		Панельный ремонт	
			2-2,5 бар 2-2,5 бар 0,7 бар на выходе 3 бар		2,5-3 бар 2,5-3 бар 0,7 бар на выходе 3 бар	
	Количество слоев		1-3		1-2	
	Выдержка	Между слоями до момента матования предыдущего слоя				
Толщина слоя			40-45 м/слой		30 м/слой	
	Время сушки до шлифования		20°C			
			2 ч		30-45 мин.	
Настоящие данные распространяются на соответствующие материалы и не могут быть использованы для этих материалов в комбинации с любыми другими материалами или при их применении в других процессах. Данные характеристики не могут являться гарантией или спецификацией качества, т.к. конечное применение этих материалов находится вне пределов нашего контроля.						



40S

1K PRIMER

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности

Заводские и отвердевшие ремонтные покрытия

- Вымыть поверхность с водой и мылом, промыть и высушить.
- Обезжирить 3919S или 3910WB. Вытереть насухо.
- Мокрая шлифовка P600 или сухая шлифовка P280 - P320.
- Очистить с 3920S или 3911WB.
- Вытереть насухо перед грунтованием.

Нанести на голые металлические участки 1 слой 820R (см. специальную техническую информацию).

Очистка оборудования

Использовать 3608S.

Перекрашивание

По истечении времени сушки до шлифования.

Примечания

- Разбавленный 40S расслаивается при стоянии (1 день), поэтому перед использованием продукт необходимо тщательно перемешать.
- Перед применением выдержать материал при комнатной температуре (18-25°C).



Действительно с 25 августа 2006

40S

1K PRIMER

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ (продолжение)

Данные по продукту

Исходная вязкость: 2000-2500 ср
Теоретическая укрывистость: 2-9 кв.м/л готового к применению, при рекомендуемой толщине слоя

Продукты	Упаковка (л)	Срок хранения при 20°C (лет)	Плотность (кг/л)
40S	1 - 4	2	1,362
3608S	1 - 5 - 20 - 200	2	0,839
AD345	1 - 5	2	0,843

Безопасность

Перед применением материала ознакомьтесь с данными по безопасности Material Safety Data Sheet. Внимательно изучите рекомендации на этикетке банки.