



Действительно с 15 ноября 2005

820R

WASH PRIMER FILLER

Описание

2-компонентный не содержащий хроматов протравливающий грунт-выравниватель.
Цвет: зеленый.
Композиция на основе поливинилбутираля.

Продукты

820R	Наполняющий Wash Primer
821R	Активатор-растворитель
822R	Активатор-растворитель для больших поверхностей

Свойства

- Превосходная устойчивость к коррозии и образованию пузырей.
- Очень мягкий, исключает поднятие краски, выравнивает шлифовочные риски.
- Хорошие наполняющие свойства, используется как протравливающий грунт.
- Великолепный протравливатель. Рекомендуются также как усилитель адгезии.
- Может быть покрыт 2К грунтами-заполнителями DuPont.

Подложки

- голые металлы: сталь, алюминий и гальванизированная сталь
 - заводские покрытия*
 - отвержденные ремонтные покрытия
 - полиэфирные шпатлевки
- * не рекомендуется для ремонта термопластичных акриловых покрытий




Действительно с 15 ноября 2005

820R

WASH PRIMER FILLER

ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА

	Смешивание	820R 821R 822R	Стандартный		Большие поверхности/ Высокая температура	
			Объем	Вес	Объем	Вес
			1	100	1	100
			1	71	-	-
			-	-	1	71
VOC		703-715 г/литр				
	Жизнеспособность при 20°C	5 дней				
	Вязкость распылении при 20°C	DIN 4 FORD 4 AFNOR 4	16 сек 17 сек 19 сек			
	Оборудование для распыления	Верхняя подача Нижняя подача HVLP Под давлением	Размер сопла		Дистанция	
			1,2-1,4 мм		20-25 см	
			1,4-1,8 мм		20-25 см	
			1,2-1,4 мм		15 см	
			1,2 мм		20-25 см	
	Давление распыления	Верхняя подача Нижняя подача HVLP Под давлением	3-4 бар			
			3-4 бар			
			0,7 бар на выходе			
			4-6 бар			
	Количество слоев	1-2				
	Выдержка	Между слоями до матовения. От 15 мин. до максимум 8 ч перед окрашиванием.				
Толщина слоя		10-15 мк/слой				
	Время сушки	20°C	40°C		60°C	
		1 ч	40 мин.		15 мин.	
Настоящие данные распространяются на соответствующие материалы и не могут быть использованы для этих материалов в комбинации с любыми другими материалами или при их применении в других процессах. Данные характеристики не могут являться гарантией или спецификацией качества, т.к. конечное применение этих материалов находится вне пределов нашего контроля.						



Действительно с 15 ноября 2005

820R

WASH PRIMER FILLER

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности

Голые металлы

(сталь, гальванизированная сталь, алюминий или поверхность, покрытая алюминием)

- Очистить подложку 3608S.
- Отшлифовать и удалить всю грязь или ржавчину.
- Очистить 3920S или 3911WB.
- Вытереть насухо перед грунтованием.

Заводские и отвердевшие ремонтные покрытия

- Очистить поверхность с водой и мылом, промыть и высушить.
- Обезжирить 3919S или 3910WB. Вытереть насухо.
- Мокрая шлифовка P600 или сухая шлифовка P280 - P320.
- Очистить 3920S или 3911WB.
- Вытереть насухо перед грунтованием.

Очистка оборудования

Использовать 3608S.

Перекрашивание

После ускоренной сушки.

Через 15 мин. при 20°C и относительной влажности 60-70 %.



Действительно с 15 ноября 2005

820R

WASH PRIMER FILLER

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ (продолжение)

Примечания

- 821R, 822R и активированный материал содержат кислоту. Не хранить в металлической емкости.
- Не смешивать активированный материал с неактивированным.
- Не наносить полиэфирные шпатлевки поверх 820R во избежание проблем с отверждением и адгезией полиэфирных материалов.
- Через 5 дней после активации может ухудшиться розлив и адгезия материала.
- Плотнo закрывать банки с 821R и 822R сразу после использования, т.к. они реагируют с влагой воздуха и теряют отверждающую способность.
- Перед применением выдержать материал при комнатной температуре (18-25°C).

Данные по продукту

Исходная вязкость: 400-600 ср
Теоретическая укрывистость: 6,5-13 кв.м/л готового к применению, при рекомендуемой толщине слоя

Продукты	Упаковка (л)	Срок хранения при 20°C (лет)	Плотность (кг/л)
820R	1 - 4	2	1,156
821R	1 - 4	2	0,791
822R	4	2	0,831

Безопасность

Перед применением материала ознакомьтесь с данными по безопасности Material Safety Data Sheet. Внимательно изучите рекомендации на этикетке банки.