



# K513

## TRANSLUCENT SEALER

### Описание

2-компонентный полиуретановый нешлифуемый изолирующий грунт.  
Композиция на основе гидрокси-замещенных акриловых сополимеров.

### Продукты

|       |                                    |
|-------|------------------------------------|
| K513  | Прозрачный силер                   |
| AK210 | 2К активатор                       |
| 125S  | Стандартный активатор              |
| 1225R | H.S. растворитель для грунта       |
| AB380 | Растворитель для базового покрытия |
| XB383 | Стандартный растворитель           |

### Свойства

- Прекрасный силер с очень хорошими наполняющими свойствами.
- Может быть использован как:
  - нешлифуемый изолирующий грунт;
  - подкрашиваемый нешлифуемый изолирующий грунт.

### Подложки

- заводские покрытия, включая термопластичные акриловые
- отвердевшие ремонтные покрытия
- грунты DuPont




Действительно с 1 марта 2005

# K513

## TRANSLUCENT SEALER

### ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                    |                                                          |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Смешивание                   | K513<br>AK210/125S<br>1225R/AB380/XB383                            | Объем                                                    | Вес       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                    | 2                                                        | 100       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                    | 1                                                        | 41        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                    | 1                                                        | 38        |
| VOC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 618-625 г/литр                                                     |                                                          |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Жизнеспособность при 20°C    | 2 ч 30 мин.                                                        |                                                          |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Вязкость распыления при 20°C | DIN 4<br>FORD 4<br>AFNOR 4                                         | 16 сек<br>16 сек<br>18 сек                               |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Оборудование для распыления  | Верхняя подача<br>Нижняя подача<br>HVLP<br>Под давлением           | Размер сопла                                             | Дистанция |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                    | 1,4-1,6 мм                                               | 15-25 см  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                    | 1,6-1,8 мм                                               | 15-25 см  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                    | 1,2-1,4 мм                                               | 15 см     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                    | 1,2 мм                                                   | 15-25 см  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Давление распыления          | Верхняя подача<br>Нижняя подача<br>HVLP<br>Под давлением           | 3,5-4 бар<br>3,5-4 бар<br>0,7 бар на выходе<br>3,5-4 бар |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Количество слоев             | 1-2                                                                |                                                          |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Выдержка                     | Между слоями до матовения.<br>30 мин. при 20°C перед окрашиванием. |                                                          |           |
| Толщина слоя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 20-25 μ/слой                                                       |                                                          |           |
| Настоящие данные распространяются на соответствующие материалы и не могут быть использованы для этих материалов в комбинации с любыми другими материалами или при их применении в других процессах. Данные характеристики не могут являться гарантией или спецификацией качества, т.к. конечное применение этих материалов находится вне пределов нашего контроля. |                              |                                                                    |                                                          |           |



# K513

## TRANSLUCENT SEALER

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

#### Подготовка поверхности

##### Заводские и отвердевшие ремонтные покрытия

- Вымыть поверхность с водой и мылом. Промыть и высушить.
- Обезжирить 3919S или 3910WB. Вытереть насухо.
- Мокрая шлифовка P600 - P800.
- Сухая шлифовка P280 - P320.
- Очистить с 3920S или 3911WB.
- Вытереть насухо перед грунтованием.

Нанести на голые металлические участки 1 слой 820R (см. специальную техническую информацию).

#### Очистка оборудования

Использовать 3608S.

#### Перекрашивание

Выдержка перед окраской не менее 30 мин. и не более 8 часов при 20°C.

#### Примечания

- K513 может быть подкрашен добавлением до 10 % пигментных паст AM Centari<sup>®</sup> MasterTint<sup>®</sup>.
- Не использовать активированный K513 по истечении времени жизни, не пытаться дополнительно разбавить загустевший материал.
- Не смешивать активированный материал с неактивированным.
- Плотно закрывать банки с AK210 и 125S сразу после использования, т.к. они реагируют с влагой воздуха и теряют отверждающую способность.
- Перед применением выдержать материал при комнатной температуре (18-25°C).



Действительно с 1 марта 2005

# K513

## TRANSLUCENT SEALER

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ (продолжение)

#### Данные по продукту

Исходная вязкость: 896 сП  
Теоретическая укрывистость: 5,6-9,4 кв.м/л готового к применению,  
при рекомендуемой толщине слоя

| Продукты | Упаковка<br>(л) | Срок хранения при 20°C<br>(лет) | Плотность<br>(кг/л) |
|----------|-----------------|---------------------------------|---------------------|
| K513     | 1 - 4           | 2                               | 1,159               |
| AK210    | 0,5 - 1 - 5     | 2                               | 0,953               |
| 125S     | 0,5 - 1 - 5     | 2                               | 0,959               |
| 1225R    | 5               | 2                               | 0,866               |
| AB380    | 1 - 5 - 20      | 2                               | 0,874               |
| XB383    | 1 - 5 - 20      | 2                               | 0,847               |

#### Безопасность

Перед применением материала ознакомьтесь с данными по безопасности Material Safety Data Sheet. Внимательно изучите рекомендации на этикетке банки.