

2K-HS ПОРОЗАПОЛНИТЕЛЬ 5:1



- отличные наполняющие свойства
- не содержит хроматов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

- соотношение смеси 5:1 с 2 К-отвердителем для порозаполнителя Normex
- жизнеспособность 3-5 ч/20 °C
- 2-3-разовое нанесение методом распыления
- возможна ускоренная сушка под действием тепла

2К-НС Порозаполнитель 5:1

ПРИМЕНЕНИЕ:	шлифуемый наполнитель
ПОДЛОЖКА:	- отвержденное лакокрасочное покрытие, отшлифованное - чистый металлический лист, отшлифованный - полиэфирные подложки , отшлифованные - термопластичный полиуретан, усиленный, отшлифованный
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА/ ОЧИСТКА:	 Необходимо производить предварительную обработку!
ТЕХНОЛОГИЯ ОТДЕЛКИ:  Если не предписано законом, использовать индивидуальные средства противохимической защиты, то мы рекомендуем это делать.	 5:1 с 2К-отвердителем для порозаполнителя Normex жизнеспособность 8 ч/20 °C  15-20% разбавителя для 2К-мат. Normex  1,7-1,9 мм 2-2.5 бар 2-3=80-250 микрон  1,8-2,0 мм 3-4 бар 2-3=80-250 микрон  30-40 мин/60 °C температура объекта  сухое шлифование P320 – P400 мокрое шлифование P800 – P1000  2К-автоэмаль Normex или база Normex и 2К-прозрачные лаки Normex

ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ:		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС:	Содержание нелетучих компонентов:		Содержание органических растворителей (VOC)	
29 °C		1,644 г/см ³	73,3 весовых %	26,7 объемных %	439,2 г/л	

Теоретический расход/укрывистость:

5,6 м²/литр при толщине сухой пленки 60–80 микрон

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ:

После работы растворителем.

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ:

- Для достижения лучшего результата при шлифовке наполнителя, после сушки нанесите тонкий слой черного проявочного покрытия.
- При нанесении слоя толщиной более 150 микрон обязательная сушка в течение 40 мин/60-65°C температура объекта.

Двухкомпонентные лакокрасочные материалы вступают в реакцию с влагой. Поэтому все инструменты, смесительные емкости и т. д. должны быть абсолютно сухими.

Готовые для нанесения лакокрасочные материалы, содержащие изоцианаты, могут оказывать раздражающее воздействие на слизистую оболочку, в частности, органов дыхания, и вызывать нежелательные реакции.

При вдыхании паров или лакокрасочного тумана возникает опасность сенсибилизации. При работе с лакокрасочными материалами, содержащими изоцианаты, необходимо тщательно соблюдать все меры предосторожности, связанные с использованием лакокрасочных материалов, содержащих растворители.

В частности, нельзя вдыхать лакокрасочный туман и пары. Людей, страдающих аллергией, астмой, а также заболеваниями дыхательных путей, не следует привлекать к работе с лакокрасочными материалами, содержащими изоцианаты.