2K Etch Primer

Артикул	Название	Упаковка
3045945	Грунт 2К Etch Primer	1 л
3045946	Активатор для 2К Etch Primer	0,5 л

Двухкомпонентный протравливающий и антикоррозионный грунт. Используется для предотвращения коррозии и создания грунтового слоя для эффективной адгезии последующих покрытий.

- Отлично защищает от коррозии
- Подходит для грунтования всех типов металлических поверхностей
- После смешивания с активатором готов к нанесению
- Может перекрываться наполнителями спустя короткое время.

Поверхности, пригодные для нанесения

Очищенные и отшлифованные стальные и оцинкованные поверхности, поверхности из цветных металлов и сплавов, включая алюминий, отшлифованный заводской грунт, хорошо отшлифованное старое или заводское лакокрасочное покрытие (за исключением термопластичных покрытий), поверхности, обработанные полиэфирными материалами.

Подготовка поверхности

- Очистить поверхность, используя Profi_Line Средство для удаления силикона / Очиститель силикона.
- Удалить все следы коррозии, используя подходящие абразивные материалы. Участки вокруг пятен коррозии отшлифовать с плавным заходом на старое лакокрасочное покрытие.
- Отшлифовать металлические поверхности абразивами P80 – P180 – P240.
- Очистить поверхность вновь, используя Profi _Line Средство для удаления силикона / Очиститель силикона.

Способ нанесения

2:1 — В соотношении 2:1 по объёму с Profi_Line Активатором для протравливающего грунта	В соотношении 100 г : 45.7 г с Profi_Line Активатором для протравливающего грунта
Готов к нанесению	4 часа при 20°C
• **RP (Conventional)** 1.2–1.5 мм / 2–2.5 бар • **HVLP** 1.2–1.5 мм / 2–2.2 бар	8–10 мкм / 1 слой 1–2 слоя Выдержка между слоями: 15 минут

Дальнейшая обработка

Перекрывать: через 15–30 минут (не более 1 суток) при 20°C	Наносить Profi_Line 1K/2K наполнители и грунты-наполнители и Profi_Line Базовые краски Color Mix, а затем Profi_Line 2K HS/MS Прозрачные лаки

Замечания

- Температура воздуха и температура окрашиваемой детали должны быть примерно равны.
- Не наносить протравливающий грунт непосредственно на термопластичные покрытия.
- Соблюдать пропорции смешивания, время сушки и требования к нанесению материала.
- Так как существует множество цветных металлов и их сплавов, свойства которых могут существенно различаться, рекомендуется проводить предварительное тестирование на адгезию Profi_Line Протравливающего грунта 2К к таким поверхностям.

Технические характеристики

Цвет	желтый (грунт) бесцветный прозрачный (активатор)
Укрывающая способность готовой смеси, м²/л (при толщине слоя сухой пленки)	в соотношении 2:1 с активатором для протравливающего грунта. **10 (8 мкм)**
VOC, г/л	< 780 (в готовом виде)
Рекомендуемая температура длительного хранения	от -10 до +30°C, вне прямых солнечных лучей